



### Ergänzende Produkte für Plattenmaterialien

#### Promat®-Fertigspachtelmasse



**Brandverhalten**  
nichtbrennbar A2 (DIN 4102)

#### Merkmale

- Füll- und Feinspachtel, lufttrocknend (DIN EN 13963 - 3A)
- als Fugenfüller und Finishspachtel für Flächen
- für Oberflächenqualitäten bis Q4
- sofortige Verarbeitbarkeit nach Aufrühren, kein Anmischen nötig
- direkt aus dem Eimer zu verarbeiten
- hoch ergiebig, lange Bearbeitungszeiten

#### Lieferform

gebrauchsfertige Masse

#### Verkaufseinheit

Eimer, Inhalt: 10,0 kg, 20,0 kg

0011607

#### Hochplastifizierte Spachtelmasse auf Vinylbasis

##### Produktbeschreibung

Die Promat®-Fertigspachtelmasse ist ein speziell entwickeltes, hochplastifiziertes Fertigprodukt auf Vinylbasis und weiteren Zusätzen.

Die Fertigspachtelmasse ist sowohl für manuelle als auch maschinelle Verarbeitung geeignet.

Sie haftet wie ein Fugenfüller und ist leicht zu schleifen und zu glätten wie ein Finishprodukt.

##### Anwendungsgebiete

Promat®-Fertigspachtelmasse dient zum Füllen und Glätten von Plattenfugen, Löchern und Rissen in Wänden, Decken und Bekleidungen. Vollflächiges Verspachteln von Plattenflächen und anderen mineralischen Baustoffen ist genauso möglich wie das

Verspachteln von Bauteilfugen und -ecken, Schraubenköpfen und Klammerrücken.

Die Promat®-Fertigspachtelmasse ist nur im Innenbereich zu verwenden.

##### Besondere Hinweise

Weitere Informationen bei Anforderungen an die Oberflächenqualität erhalten Sie auf Anfrage.

Fertigspachtelmasse	Eigenschaften		
<b>Rohdichte</b>	≈ 1,3	g/cm <sup>3</sup>	(unverarbeitet)
<b>Farbe</b>	weiß		
<b>Oberflächenqualität</b>	je nach Verarbeitung und Untergrund bis Q4		
<b>Lagerung</b>	kühl und trocken lagern, vor Frost schützen		
<b>Lagerfähigkeit</b>	12 Monate	(original verschlossen)	

#### Ausführungen, Formate

Artikeleinheit	Inhalt	Palette
Eimer	10,0 kg	44 ST
Eimer	20,0 kg	33 ST

Verbrauch	Auftragsmenge	
Normalspachtelung	pro m <sup>2</sup>	≈ 0,25 kg
Ausfugen, Fugenband aufkleben, glattstreichen *1	pro lfm	≈ 0,30 kg
vollflächige Verspachtelung (1 mm Schichtdicke)	pro m <sup>2</sup>	≈ 0,90 kg

\*1 Die Fugenbreite sollte 4 mm nicht überschreiten. Im Fugenbereich empfehlen wir die Verwendung eines Bewehrungsstreifens. Bewehrungsstreifen in die erste Spachtellage einbetten und dann trocknen lassen. Die zweite Lage ca. 5 cm breiter ausziehen. Ggf. nach Abtrocknung mit einer Feinspachtelschicht ansatzfrei und breit genug zur Plattenfläche ausziehen.

##### Verarbeitung

Der Untergrund muss fest, staubfrei und trocken sein. Alte und lose Putzreste, Farbrückstände, Tapeten, Öl, Fett und Wachs sind zu entfernen. Ggf. sind die Flächen etwas anzurauen und vorzunässen bzw. mit einer handelsüblichen Grundierung zu versehen.

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +10 °C betragen.

Vor Gebrauch ist die Masse ohne Wasserzugabe aufzurühren. Sie kann direkt aus dem Eimer verwendet werden. Bei Bedarf, insbesondere bei der maschinellen Verarbeitung, ist die Zugabe von Wasser möglich. Es ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.

Das Auftragen erfolgt mit dem Stahlglättspachtel oder der Kelle.

Schraubenköpfe mindestens zweimal mit Promat®-Fertigspachtelmasse füllen und glätten. Zur Erzielung einer ansatzlosen Fläche die trockene Endspachtelung je nach Bedarf und Oberflächenqualität überschleifen.

Werkzeuge und Oberflächen unmittelbar nach der Verwendung mit Wasser reinigen.

Geöffnete Gebinde wieder gut verschließen.